

EC.BALANCE

















FORMATO/ <i>FORMAT</i>	60,8X60,8
ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm)	9,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	PORCELANICO/ <i>PORCELAIN</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
GRUPO/ <i>GROUP</i>	Bla - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G



ENSAYOS/ *TESTS*

RESULTADOS/ *RESULTS*

ENSAYOS/ <i>TESTS</i>	RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL  UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONES CUMPLE CON LA NORMA DIMENSIONS COMPLIES WITH THE STANDARD
 UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA  UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO (%) AVERAGE VALUE (%)  ≤ 0,5 %
 UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH (N)  1.400 - 1.600 N  RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )  35 - 45 N/mm <sup>2</sup>
 UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO  UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE	RESULTADO RESULT  RESISTE RESISTS
 UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO  UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE	RESULTADO RESULT  RESISTE RESISTS
 UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA  UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE	RESULTADO RESULT  RESISTE RESISTS
 UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA  UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CLORURO AMÓNICO AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l  HIPOCLORITO SÓDICO SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l  ÁCIDO CLORHÍDRICO HYDROCHLORIC ACID 3%  ÁCIDO CÍTRICO CITRIC ACID 100 g/l  HIDRÓXIDO POTÁSICO POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l  ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO GREEN AGENT IN LIGHT OIL  5
 UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS  UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO IODINE SOLUTION IN ALCOHOL  ACEITE DE OLIVA OLIVE OIL  5
BS7976 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (BRITÁNICO) BS7976 SLIP RESISTANCE (BRITISH PENDULUM)	RESULTADO RESULT  WET < 36

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO: