NAVARTI cerámica

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
# *TECHNICAL FEATURES*

## N.BELGRAVIA ANTHRACITE

| | |
|---|---|
| FORMATO/ *FORMAT* | 60X60 |
| ESPESOR/ *THICKNESS* (mm) | 9,5 |
| PRODUCTO/ *PRODUCT* | PORCELANICO/ PORCELAIN |
| TIPO/ *KIND* | ESMALTADO/ *GLAZED* |
| GRUPO/*GROUP* | BIa - GL |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
*APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G*

| ENSAYOS/ *TESTS* | RESULTADOS/ RESULTS | |
|---|---|---|
| UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL<br>*UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY* | DIMENSIONES<br>*DIMENSIONS* | CUMPLE CON LA NORMA<br>*COMPLIES WITH THE STANDARD* |
| UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA<br>*UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION* | VALOR MEDIO (%)<br>*AVERAGE VALUE (%)* | ≤ 0,5 % |
| *UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*<br>*UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE* | FUERZA DE ROTURA<br>*BREAKING STRENGH (N)*<br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>*MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)* | 1.600 - 2.400 N<br>35 – 45 N/mm² |
| UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>*UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE* | RESULTADO<br>*RESULT* | RESISTE<br>*RESISTS* |
| UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO<br>*UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE* | RESULTADO<br>*RESULT* | RESISTE<br>*RESISTS* |
| UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA<br>*UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE* | RESULTADO<br>*RESULT* | RESISTE<br>*RESISTS* |
| UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br>*UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE* | CLORURO AMÓNICO<br>*AMMONIUM CHLORIDE* 100 g/l<br>HIPOCLORITO SÓDICO<br>*SODIUM HYPOCHLORITE* 20 mg/l | A<br>A |
| | ÁCIDO CLORHÍDRICO<br>*HYDROCHLORIC ACID* 3%<br>ÁCIDO CÍTRICO<br>*CITRIC ACID* 100 g/l<br>HIDRÓXIDO POTÁSICO<br>*POTASSIUM HYDROXYDE* 30 g/l | CUMPLE CON LA NORMA<br>COMPLIES WITH THE STANDARD |
| UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>*UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE* | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br>*GREEN AGENT IN LIGHT OIL*<br>SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br>*IODINE SOLUTION IN ALCOHOL*<br>ACEITE DE OLIVA<br>*OLIVE OIL* | 5<br>5<br>5 |
| UNE- EN ISO 10545-18 REFLECTANCIA LUMINOSA<br>*UNE- EN ISO 10545-18 LIGHT REFLECTANCE VALUE (RLV)* | RESULTADO (%)<br>*RESULT (%)* | 13,6 |

OBSERVACIONES:

V⁰B⁰ LABORATORIO:

NAVARTI CERÁMICA, S.L.U.- Registro Mercantil de Castellón de la Plana. Tomo 1505, Libro 1067. Folio 180, Hoja CS-31066. Inscripción 1ª, Fecha 20/04/2009 - N.I.F. B12817334 , V.A.T.- ESB12817334

GlobalEPD A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo *This product contributes toward satisfying credits under* LEED®