



Indic 30x60


PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE




Indic Sand



Indic Pearl



Indic Grey



Indic Anthracite

FORMATO / SIZE

ACABADO/FINISH

GRUPO / GROUP

TIPO/ TYPE

30x60 / 12"x24"

Mate / Matt

Bla

Piedra / Stone



NANOTECH
NANOTECH



MATE
MATT



PORCELÁNICO
PORCELAIN



STONE
PIEDRA



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



VARIACIÓN
VARIATION

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTL CERAMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absortion		Ev≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥1300 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		(PEI) Clase 3 / Class 3- Sand (PEI) Clase 3 / Class 3- Grey (PEI) Clase 3 / Class 3- Pearl (PEI) Clase 2 / Class 2- Anthracite	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Péndulo/ Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE EN 16165
		Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) /Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	+36	BS- EN 16165 C
		Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/ Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A326.3
		Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	≥R10	DIN 51130:2014-5
		Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	Clase C / Class C	DIN 51097
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14
Valor reflectancia luminosa / Light reflectance value		SAND : 45	Cumple / Complies	BS 8493:2008 (LRV)
		GREY : 35		
		PEARL : 50		
		ANTHRACITE : 14		

11/09/2023

Partida Casablanca 6, 12593 Moncofar, Castellón . Spain
Phone : +34 964 584 069 - email: info@ktlceramica.com - web : www.ktlceramica.com


KTL
 C E R A M I C A