cersanit

Cersanit S.A. al. Solidarności 36
25-323 Kielce
Cersanit S.A. Zakład produkcyjny w Opocznie
ul. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno

Opoczno: 30 styczeń 2026

RAPORT BADANIA PŁYTEK

LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE

DATA BADANIA:	30 styczeń 2026
ZLECENIODAWCA:	DZIAŁ JAKOŚCI / QUALITY DEPARTMENT CERSANIT S.A.
RODZAJ PŁYTKI :	GRES SZKLIWIONY
NAZWA ASORTYMENTU:	1.ARES GRAPHITE RECT. 29,8x59,8 2. ARES GRAPHITE MATT 29,8x59,8
WYMIAR NOMINALNY:	29,8x59,8
KLASYFIKACJA PŁYTKI wg normy PN-EN 14411: 2013	Płytka prasowana na sucho; grupa B Ia; E ≤ 0,5%
PROTOKÓŁ BADANIA:	**Wykaz przeprowadzonych badań:**
	ISO 10545-18 Oznaczenie współczynnika odbicia światła (LRV)

Data badania	Nazwa asortymentu	Średnia A10	Średnia D65/10	Średnia F2/10	Średnia LRV [%]
30.01.2026	ARES GRAPHITE RECT. 29,8x59,8	9,74	9,74	9,45	9,64
30.01.2026	ARES GRAPHITE MATT 29,8x59,8	10,11	10,05	10,01	10,06

BADANIE WYKONAŁ: *Kamila Wojciechowska*

RAPORT ZATWIERDZIŁ :